

تهران، کتلونیر ۲۱، جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار شهید قاسم امیری خیابان لوران، پلاک ۲۷ کد پستی: ۳۷۵۳۱۴۱۳۷ تلفن: ۰۲۱-۴۹۸۱۱۱۱ و ۰۲۱-۴۹۷۳۳

مرحلت کتنده اکسن پرش صنت خاروسانه
امرس شرکت کرج، انهای گلستان ششم، ساختمان کوروش ۱۱ و ۱۲، پ ۶۶

لم نمونه کپوش عائق برق

۱	از	۳	شماره صفحه
		۲۴۱	نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است
		۵۵	رطوبت
		۲۵	درایه محیطی

گزارش نتایج آزمون	
ردیف	توضیحات
۱-۲۳۲۳۳	برای پیکری
۱۳/۹/۱۳۰۱	برای (آه) گزارش
۰	شماره درپوش
	بجعت
۸/۹/۱۳۰۱	تاریخ دریافت نمونه
۹/۹/۱۳۰۱	تاریخ تحویل انجام
۲۰/۸/۱۳۰۱	شماره نامه مشتری
۲۵/۸/۱۳۰۱	تاریخ نامه مشتری

آزمون استقامت الکتریکی

استاندارد مرجع آزمون: IEC 61111

نتیجه آزمون:

نمونه با ضخامت 2.17 mm مطابق با استاندارد تحت آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	ولتاژ آزمون	ولتاژ نامی (V/AC)	نتیجه آزمون
1	20000	20000 V(AC)	هیچگونه آسیبی در نمونه مشاهده نشد.
2	30	30 KV(AC)	
3	40	40KV(AC)	
4	پیش از 40 KV	ولتاژ پانچری	



- گزارش های این بنیاد بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است.
- باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد.
- کلیه گزارش ها توسط خط پایانی بسته شده است.
- نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است.
- این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد.
- کاتیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود.