

تهران، کتلمنتر ۲۱، جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار شهید قاسم امیری خیابان فرمان، پلاک ۲۷ کد پستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۳۷ تلفن: ۰۲۱-۴۶۸۴۱۱۱۱ و ۰۲۱-۴۹۷۳۲۲

موضوع: کشف اکسن پریش صنعت خاور برپانه
آدرس شرکت: کرج، انتهای گلستان ششم، ساختمان کوروش ۱۱ و ۱۲ پ ۶۶
نام نمونه: کفپوش عایق برق

۱	از	۲	شماره صفحه:
---	----	---	-------------

گزارش نتایج آزمون	
ردیف	شرح
۱-۲۳۳۳۳	پارامتری
۱۲۰۱/۰۹۱۱۳	تاریخ ارائه گزارش
*	شماره ویرایش
	بیمت
۱۲۰۱/۰۹۰۷۸	تاریخ دریافت نمونه
۱۲۰۱/۰۹۰۷۹	تاریخ ثبت نام
۰۷/۰۸۳۲۰	شماره نامه مشتری
۱۲۰۱/۰۸۳۲۵	تاریخ قطعه مشتری

آزمون مقاومت برودتی

استاندارد مرجع آزمون: IEC 61111

نتیجه آزمون:

نمونه به مدت 4h در دمای 25°C قرار گرفت. سپس نمونه تا شده و بین دو صفحه از جنس پلی اتیلن قرار داده شده و به مجموعه نیروی فشاری به میزان 100 N اعمال شد. بعد از انجام آزمون، هیچگونه آسیبی در نمونه مشاهده نشد.


آزمون سوراخ شدگی

استاندارد مرجع آزمون: IEC 61111

نتیجه آزمون:

نمونه مطابق با شرایط ذکر شده در بند 5.5.2 استاندارد تحت آزمون قرار گرفت. نیروی لازم برای سوراخ کردن نمونه بیش از 70 N می باشد.

ISO/IEC 17025 (2005)
Analytica
Accreditation Certificate
No.AACCA.00223
آزمایشگاه همکار
فاز ۱، ساختمان راه اسفل تهران
کوی صفا، تقاطع مصلحت شماره ۱۳۹۰۸
تلفن: ۰۲۱-۴۶۸۴۱۱۱۱
شرکت نوآواژ همکار
شرکت ساسکو
شرکت سازه عمر سابقا
شرکت نفت و گاز پارس



گزارش های این بنیاد بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است
● باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد.
● کلیه گزارش ها توسط خط پایانی بسته شده است.
● نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است.
● این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد.
● تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود.
●